SCHEDA TECNICA

COSTRUIAMO INSIEME

Rotolo impermeabilizzante

SCHEDA TECNICA

Art. n.51060



SPECIFICHE TECNICHE

- Spessore 1.2 mm
- Lunghezza standard 5 m
- Altezza standard 30 cm
- Peso 1.4 g/cm3
- Color coppo
- Autoadesivo e autosigillante
- Resistente ai raggi U.V.
- Temperatura di applicazione 0°/40°
- Temperatura ideale -30°/+80° - 140° per 24 H
- Forza di adesione a 90° 70 N
- Resistenza alla trazione 150N/50 mm
- Allungamento alla rottura: 60% longitudinale / 20 % trasversale

FT S.p.A.
Sede legale: Via Cisa, 81 - 42041 Lentigione di Brescello (RE) - Italy
Sede operativa: Via Enzano, 22 - 42041 Lentigione di Brescello (RE)- Italy
T +39 0522 680424/ 680425 · F +39 0522 680386 · E info@ftspa.it
www.ftspa.it . www.lineavitaanticaduta.it
P.IVA/C.F. 01404710350 · Cap. Soc. € 300.000,00 I.V. · R.E.A. RE183427 · Reg. imprese RE19643 EXPORT RE 015011
Reg. AEE IT20100000012518 · Reg. PILE E ACCUMULATORI IT20100P00006519

SCHEDA TECNICA

COSTRUIAMO INSIEME

Rotolo impermeabilizzante

SCHEDA TECNICA

Art. n.51060



AVVERTENZE

- **Conservazione**
  Qualità e caratteristiche del materiale rimango inalterate per un lungo periodo di tempo, si consiglia comunque l'utilizzo entro i 12 mesi

- **Stoccaggio**
  Si consiglia uno stoccaggio in luogo asciutto e coperto, con una temperatura compresa tra i +5° e i +30°. Temperature maggiori potrebbero compromettere il distacco del release paper dall'adesivo, non teme il gelo

- **Sicurezza**
  Il materiale non veste carattere particolarmente pericoloso in quanto non contiene solventi, non genera fumi e solo in particolari condizioni è possibile tagliarsi superficialmente. Se ne consiglia l'utilizzo da persone abile e mature, tenere lontano dalla portata dei bambini.

- **Classificazione di infiammabilità**
  M1 UNE 23727:1990 / UNE 23712:1990

FT S.p.A.
Sede legale: Via Cisa, 81 - 42041 Lentigione di Brescello (RE) - Italy
Sede operativa: Via Enzano, 22 - 42041 Lentigione di Brescello (RE)- Italy
T +39 0522 680424/ 680425 · F +39 0522 680386 · E info@ftspa.it
www.ftspa.it . www.lineavitaanticaduta.it
P.IVA/C.F. 01404710350 · Cap. Soc. € 300.000,00 I.V. · R.E.A. RE183427 · Reg. imprese RE19643 EXPORT RE 015011
Reg. AEE IT20100000012518 · Reg. PILE E ACCUMULATORI IT20100P00006519

SCHEDA TECNICA

COSTRUIAMO INSIEME

Rotolo impermeabilizzante



SCHEDA TECNICA

Art. n.51060

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

E EN 11925 – 2 / EN 13501 – 1

Il produttore non è responsabile per gli usi, impieghi e applicazioni del prodotto. Non si danno garanzie generiche anche se le applicazioni sono eseguite seguendo le specifiche di questa scheda. I sigillanti butilici sono prodotti plastici, i quali non possiedono ritorno elastico. Non usare per fissaggio permanente o in applicazioni in cui il sigillante deve supportare peso al posto di un adesivo o del fissaggio meccanico. Le performance meccaniche dei sigillanti butilici diminuiscono con l'aumentare della temperatura. Gli adesivi butilici sono sensibili ai solventi, è raccomandato di verificare la compatibilità chimica dell'adesivo butilico con il supporto.

FT S.p.A.
Sede legale: Via Cisa, 81 - 42041 Lentigione di Brescello (RE) - Italy
Sede operativa: Via Enzano, 22 - 42041 Lentigione di Brescello (RE)- Italy
T +39 0522 680424/ 680425 · F +39 0522 680386 · E info@ftspa.it
www.ftspa.it . www.lineavitaanticaduta.it
P.IVA/C.F. 01404710350 · Cap. Soc. € 300.000,00 I.V. · R.E.A. RE183427 · Reg. imprese RE19643 EXPORT RE 015011
Reg. AEE IT20100000012518 · Reg. PILE E ACCUMULATORI IT20100P00006519